概之常山

解明

内外及馬

鉴鸡血石

祭国声 著



福建美术出版社

中国古玩鉴识系列。王敬之 主编

鉴识鸡血石

蔡国声



福建美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

鉴识鸡血石/蔡国声著.-福州:福建美术出版社,2001.3

(中国古玩鉴识系列)

ISBN 7-5393-0980-6

1.鉴.. Ⅱ.蔡... Ⅲ.奇石-鉴定 IV.K876.9

中国版本图书馆CIP数据核子(2000)第82013号

中国古玩鉴识系列

王敬之主编

鉴识鸡血石

蔡国声著

策 划: 文瀚工作室

责任编辑: 王敬之

装帧设计: 王敬之

出版:福建美术出版社

(福州东水路76号 邮编: 350001)

发行: 福建美术出版社发行部

(电话: 7535294 传真: 7535294)

制版: 以琳彩色制版有限公司

印刷: 福建彩色印刷有限公司

开本: 889mm×1194mm1/32

印张: 2.5

版次: 2002年2月第三版第2次印刷

印数: 5001~8000

音号: ISBN 7-5393-0980-6/J.957

定价: 29,80元

(如有印刷、装订质量问题,请寄印刷厂调换)

出版说明

中华民族是世界上酷爱收藏的民族,历史上的收藏大家代不乏人。改革开放以来、在中华大地上更是掀起了一股全民"收藏热",但是收藏是一种学问,别说初入道的人,就是老于此道的人,有时一不小心也会上当受骗。如今市场上书画、古玩"新假破"充斥不说,连拍卖会上都时有赝品,这确实是一个令收藏者挠头的问题

基于此、我们编辑出版了这套"抱佛脚丛书",分为"中国书画鉴识"和"中国占玩鉴识"两个系列。这套丛书特别强调"实用性"和"可操作性",目的就是想为广大收藏爱好者提供实实在在的活助。丛书的所有作者、不仅是研究专家,而且是"藏家"和"玩家",都有一定的实战经验,都在各自熟悉的领域"捡过漏",书中发表的作品有些就是他们自己的藏品。

《鉴识鸡血石》是第一本鸡血石赏鉴的专著、作者蔡国声先生、现供职于上海 兰馨珠宝文物商行,是著名的珠宝古玩鉴赏家、对鸡血石的鉴定有十分丰富的经验、本书深入浅出、娓娓道来,是鸡血石爱好者的良师益友。台湾的中国印石研究专家吴金泉先生,浙江的吕化石研究专家姚宾谟先生和福州福亚工艺品有限公司提供了许多精美的照片,为本书增色不少。

过去常听到老师批评那些上课不认真听讲,临考试拼命啃书的人是"临时抱佛脚"。那么,"临时抱佛脚"有没有用呢?恐怕还真管用,因为大多数人确实都因此过了考试关。在收藏方面想必也能如此,问题是要抱"佛脚",而不是抱其他的脚。我们的书是"抱佛脚丛书",抱的正是"佛脚"。"平时不烧香,临时抱佛脚、有了《抱佛脚》、宝贝跑不了。"请相信,这句话是真的,热衷于收藏的朋友们、您不妨买一套书临时抱抱"佛脚"试试、

福建美术出版社·文瀚工作室 2001年3月



目 录


第一章 吕化鸡血石浅说
、昌化右2
1、鸡血石的民间传说3
三、鸡血石是财富、智慧和权力的象征7
第二章 - 昌化鸡血石的品评16
·、鸡血石用途的演变17
1、鸡血石的品评21
三、鸡血石的坑口27
第三章 昌化鸡血石的异种 巴林(内蒙)鸡血石
-、巴林鸡血石的特征和品级38
1、巴林鸡血石的收藏41
三、巴林"紫鸡血"44
四、吕化鸡血与巴林鸡血的比较46
第四章 鸡血石的制伪和识别54
镶嵌法 浸渍法 贴皮法 添补法 拼裹法 压制法
第五章 鸡血石的辨析方法62
-、辨
:、析
第六章 鸡血石的养护73
附录: 历年鸡血石拍卖价格举例

第一章 昌化鸡血石浅 说

在五彩缤纷、千姿百态的 印石世界中,有一类非常特殊 的印石, 其石质细腻, 色彩鲜 红,若刚宰杀的鸡鲜血滴于印

石之上,一滩滩,一点点,艳 丽无比,这就是脍炙人口的鸡 血石。

鸡血石的产地是浙江临安 市昌化区上溪乡邵家村。昌化 位于浙江西部临安地区与安徽 交界的山区, 是西天日山脉的 南部延伸, 邵家大队所处的山 区。旧称十二都康山岭、产石 的一段原名玉石山, 现名玉岩 Ш.







昌化石中段矿区远眺

一、昌化石

我们欲了解鸡血石必须先 认识吕化石,因为昌化石是基 础,是地张,是鲜红的鸡血赖 以生长的地方,它孰优孰劣对 于鸡血石来说是至关重要的。

吕化石因产于浙江省昌化 (今临安市西武隆)而得名。石 质细韧而夹砂和石英小颗粒,

عبك



二、鸡血石的民间传 说

鸡血石、亦称凤血石。传 说是风凰血变化而成。收藏它 能带来好运、兴家避邪。

在鸡血石的产地浙江昌化 玉岩山、流传着一个美丽的传。 说: 在很久以前,玉岩山飞来。 了一对美丽的凤凰,它们的到。

来和幸福的结合使得玉岩山万 物生辉、百鸟齐鸣、出现了满 园春色的景象。可是美好的生 活却被一对闻讯而来的凶狠的 乌狮打破了,乌狮时时在寻觅 机会、欲将风凰变成腹中之 物。它时时窥测,总是没有下 手的机会。终于有一天, 当雌 凤凰进入孵育期, 而雄凤凰外 出觅食之际,鸟狮乘机向雌风 凰偷袭。雌风凰勇敢地与之搏 - 斗,被鸟狮咬断了一条腿,而




3



染红了玉岩山上的石头。最后 成了今天的稀世珍宝----鸡血 雄凤凰归来,与雌凤凰一道, 用它们的智慧和力量击败了鸟。 狮。事后,一对凤凰埋葬了被 鸟狮残踏过的凤凰蛋,腾空飞 去......而玉岩山上的凤凰血和凤 凰蛋经过千万年的埋藏,也变

石。人们因风血与鸡血形色相 类似,故都以"鸡血石"呼 之。如今, 玉岩山旁的凤凰山 和百花亭、鸟狮桥,即是这一 民间传说的佐证。





昌化鸡血石原石



昌化羊龍冻鸡血石原石



清晚期昌化鸡血石方章

该草8.4×2.8×2.8厘米、品相极佳。其石质细腻、血色鲜活而淡雅 柔和 犹如窈窕淑女.闺阁千金。地子为淡色调的藕粉冻、无钉、无隔、 无杂质、是印材中的上佳品种、若奏刀其上能一任自然、随心所欲、如 此良材、非玄坑莫属。因其包浆不厚故定为清代晚期之物。

如果血的浓度增加,则血更为鲜红明艳、光彩照人、那么目前价格 脱应在5万人民币上下了。



三、鸡血石是财富、 智慧和权力的象征

据史料记载和实物的考证, **吕化石资源的开采和利用----**作为雕刻的材料和制成印章, 始于明代初期,距今约有六百 多年的历史。当时由民从露在

表层的矿石中采得稀少罕见的 鸡血石、打磨后、质地细腻、 **色彩晶莹、易于雕刻、使人爱** 不释手。报官进贡后,便受到 统治者的重视,当地有因献鸡 血石而得官者称"玉石官"。明 代以来开山采石大盛,鸡血石 和鸡血石童闻名海内外。又有 记载:公元1784年(乾隆四十 九年)清乾隆帝下江南巡视至 天目由、天目由主持献八厘米 见方的鸡血石一方、乾隆皇帝

昌化鸡血石大红袍《九龙璧》摆件

225×135×49.5厘米、该件形态 硕大、满身鲜红、不留地子、殊为 难得。上雕有九条火龙, 互相盘绕 腾空而起。雕刻细腻,利用工艺布 局和雕刻技法、将鸡血石材料中的 隔和杂质地子等都----去净。

该摆件的血以满为胜, 鲜红有 余、但滋润不足、所以虽经能工巧 匠们的独运心机, 然留在石中的丝 丝细裂纹,还是隐约可辨、尚感不 足。

该摆件的座子先用黄昌化石作 海浪, 再以黑色的萧山石作底座, 层次分明。





将其刻上"乾隆之宝"并诗、现保存在北京故宫博物院的珍藏馆内。

明清两代经过加工的鸡血 石印章和产品,都作为上层社 会彼此馈赠的珍贵礼品,以示 炫耀,并引以为自豪。鸡血石 含有天然的硃砂,硃砂在道教 学说中可炼丹,有驱邪功能, 百魔不侵,所以拥有鸡血石可 以驱魔迎祥,镇宅定居,深受 皇室官的礼层社会的欢迎。1972 年日本首相印中角荣和外相大 平正芳访华,我国政府赠送给 他们每人一对鸡血石章。日本 人一向重视鸡血石,田中政府 对这一礼物十分高兴,回国后 大加宣扬,更加激起了日本各 界对鸡血石艺术品的收藏, 潮。鸡血石除了代表财富,更 代表了权利与智慧。



老坑昌化鸡血石《火焰山》摆件

该摆件18.5×12.8×6.5厘米、石料很大,鲜红浓艳的血,几乎满布于一侧的表皮、虽然血的厚度不够,但有深浅有动感,地子显棕色、质纯净无钉和杂质。作者利用鸡血的鲜红色脊雕成烈焰冲天的火焰山,山顶有外管空、牛魔王、铁扇公主及二个环象经,克服重艰难险阻,路过火焰山收服、克服重艰难险阻,形象生动,将鸡血色彩表现得淋漓尽致。



老坑昌化鸡血石《潜龙运转》摆件

12×8.4×4.2厘米、该鸡血山子上的血生长在白色透明的冻地之上,血量大、有深度、由山子的内部至外部层层透出、状如烈焰腾空。在红色烈焰(鸡血)中刻有几条白色的潜龙飞腾穿梭,设计得非常的巧妙、充分体现了中国道家思想体系、这就把该鸡血山子摆件的思想性提高到了一个新水平。尽管该鸡血石血的浓度和鲜艳度还嫌不够,但经此构思与雕刻,再配一上老红木的底座,就变成了一件珍贵的艺术品。



昌化鸡血石《深山悦情》摆件

32×22厘米,血色腥红 浓艳非常,并夹杂有黄黑等诸色, 面层并不很厚。还有些许断裂纹,有的可能是开采时使用炸药,石受震所产生的裂痕,作者充分利用鸡血石的天然巧色,运用深雕、浅雕、镂空雕等和冲艺术手法,刻出高低起伏的山林和隐于林木中的草含亭屋,层次井然,不禁使人想起唐人"空山新雨后,天气晚来秋……"的诗句,秋山枫叶、层林尽染与鸡血石的色彩相映成趣。经工艺家的精心设计雕刻、该鸡血石身价倍增。



昌化鸡血石《春风得意》操件 55×60至米





昌化鸡血石《麻姑献寿》握件 31 = 42 里米





昌化鸡血石《女娲补天》据件 34×33厘±






老坑昌化鸡血石《松鹤延年》摆件

该摆件不大,但坑口极佳,血色鲜红,血量亦大、红、凝、活、厚的特点俱备,尤其是它的地子细腻而透明,可用"玻璃地"称之,可谓绝无仅有,

该摆件雕工精细,多利用无血的地子作松树、云彩,留出大块面的血作山石,给人们以丰富的遐想。

该鸡血摆件的底座选用有色的豆沙青田和白果青田(亦称封门青田),亦施雕刻于其上、数色相映成趣、更显娇美。



老坑昌化鸡血石《松竹梅》摆件

该件102×16.4×5.3厘米,艳丽沉着、肉糕冻地亦纯净无杂质,血的部位大、浓度高,且层次浓淡分明、作山岩的斜坡,很自然。在带隔和杂质的部位,作者巧施手段作竹林新篁、山顶刻松树,山腰有梅花、并利用肉糕冻地刻成冰柱来衬托梅花,如毛主席诗句中的"已是悬崖百丈冰、犹有花枝俏"、给人以回味和想象。

"松竹梅、岁寒三友",是常见的工艺题材.而该鸡血摆件巧用 色彩.精细布局,刻意奏刀本身就是一件好作品,加上鸡血珍贵,价格不菲。



第二章 鸡血石的品评

·种名贵矿产。它的主要成分

是一种含辰砂的地开石、高岭 石、叶腊石等黏土矿物为主组 成的天然结合体。一般通称其 为叶腊石与硃砂矿脉共生的天 然石矿。



清中期昌化鸡血石椭圆章

该章26×6×55厘米、血 凝、原、鲜、活、章的中心 部位血量大、血自印章顶至感络 厚重大、血自印章顶至感络 厚重,地子如麦糟糕冻,石质 厚重,地子如麦糟糕冻, 包浆。但血色稍干,欠滋润的的 一根繁天血柱,有一层 包浆。。 我们从该章的斯应 是清代中期之物。

≝ . |_| | |



一、鸡血石用途的演 变

吕化石的质地和颜色多种。 多样,各个时代的出产也不相 同, 其中的优劣相差悬殊。清 代康熙至乾隆年间、出产黄色 和天蓝色的杂生印石; 道光时 出产豆青色印石,纯净者根

少。而我们平时最容易见到的 一般昌化石,称之为"吕化 根",诸色混杂如暗黄、赤、 粉白、黑等色、均不透明、材 较大、多含砂体和石英颗粒、 硬度不一致,这类印石多属矿 脉中紧靠围岩的部分。

近代著名学者常任侠先生 曾说: "这鸡血石初间世时、 人们并不多重视。倒是外国人 常拿其中红的部位镶戒指、这 也主要是在东南沿海一带。可 是近代鸡血石成了印材中的霸

清中期昌化藕粉地鸡血石短方

该章26×2.6×3.7厘米。 品相上稍嫌短了一些。地子色 如煮熟了的藕粉、细腻、纯 净、凝练、润泽、有动感、但 色偏暗一些、该类地子十分罕 见,必为老坑所产。同时在其 上结成的硫化汞鸡血、色亦必 然上佳。所以该章上的血鲜、 凝、厚、活俱备。印章上的边 跋文字"二金蝶堂法、师曼 作"。应是篆刻家"师曼"仿 清赵之谦的章法、篆法和刀法 的作品,并且连边款亦像。(注: 二金螺堂主人即赵之谦)。





清中晚期昌化鸡血石大红袍 椭圆童

该印章的血色还稍干, 如果血和地子再稍透一些、 冻一些则更完美。

主, 好鸡血石的价格不让田 黄。"的确,鸡血石在明代早 中期, 人们是喜欢将它切割成 小块做成头饰、耳坠、胸前的 锁片等, 然而鸡血石毕竟太 嫩,时间一久表面必然而起毛 失光, 同时血色也会变暗发 黑。所以,后来鸡血石作为饰 物便逐渐的被淘汰。

明末以后鸡血石都是作为 印章材料而出现于市场的,因 为这种石料稀有珍贵。天然的 鸡血石色彩鲜红,再加上变化 多端的"地张"作为衬托,本



清晚期昌化鸡血石方章(二方)

该二方印章每方约在88×2.5×2.5厘米、老坑鸡血、印章有包浆、血凝聚不够、显得散淡、且有一般"黄气",尽管是老坑软地、但间隔有杂质和"钉"。因硬度上的差异、故该二方章打磨不易、印章的边线不直、侧面不平、印章的头呈不规则形、品相就嫌不足了。

该二方鸡血章目前的市场价约应为6,000-8,000元左右。



身就是自然界的美丽图画,切 割打磨精到后就是一种名贵的 艺术品、无需再作任何人工的 雕琢。我们知道住石必须觅良 工,经过良工的雕刻后才能更 加高一层次的展现佳石的风 采, 然鸡血石的色彩, 形态变 化太多, 琢磨不定, 就是良工 也很难施展其因材施工的技 **艺、所以历来好的鸡血石都不** 加雕刻、以做素印章的材料为 官。可以这么说、凡是经雕琢 的鸡血石, 我们就要注意, 因 为其中许多雕琢都是为了遮盖 石材本身的疵病而进行的,只 是为了掩人耳目而已。只有当 鸡血石的石料太薄,不足以裁 成印章的时候才例外。

清晚期昌化鸡血石六面血方章

该章1.6×16×7厘米、品相较好。血量多、除章的底部血稍少之外简宜可以"大红袍"称之。血凝、厚、活、聚、结构和布局亦非常美丽。软地、印章近底部露出的地子为黄冻地,而在印章中心部位露出的地子却有夹砂杂质,有"煞风景"之感,血色稍干、暗、不够滋润、在血的表皮细观之有闪亮小点,该章有薄薄的包浆,应是清代晚期之物。



二、鸡血石的品评

我国著名的书法、篆刻家。 邓散木先生在其所著的《篆刻》 学》一书中指出: "鸡而石其。 品之高下,则在血在地"。因。 此对鸡血石的品评、首先是 líit .

论血的品位高下与优劣情 况应从血色、血形、血量三方: 面来阐述。

血、基昌化石地子中所含。 有的红色斑块和斑点。血的红。 色要恰如刚室系的鸡流淌下来。 的鲜红淋漓的血、其中要害是。 个"鲜"字,指的是"新鲜"。 和"鲜红"。若血隔日持久、 其色必变暗、之后渐成紫黑、 如做成鸡鸭血汤之血色,身价。 便会大跌。鸡血石的红色可分。 为鲜红、嫣红、深红、紫红等 色阶、以鲜红为贵、嫣红次之。 其他依次排列等级。品评而色。

还应掌握"凝、厚、活"三个 字。凝者、聚而不散,有块而, 而不是星星点点的散血; 厚 者,而有厚度、有层次、有深 度、而不是薄薄的若血纸。 张、稍磨即逝;活者,有灵动 的感觉,也可以说"活"是血 的生命、当然这种灵动不是流 水般的动感、而是若熔化的岩 浆,如烧熟的藕粉、状如凝炼。 的动感, 悠悠凝动如有生命, 其感觉是浑朴、厚重、古拙, 这就是"活"。反之,倘若血 色一"死"、血的生命也就完 了。只要是死血,可以说绝大 多数都是人工补上去的"假 **fin.**" 。

血形可分块血、条血、散 血、点血四种。如有二至三种 血形自然地结合于一体、血 - 色、血形俱佳,花纹奇特,可 构成自然风景和图案者、倍有 收藏价值。

血量是带血的部分在成品 - 石质中所占有的百分比的含 量。鸡血石生长在形态多样、 变化万手的地子上,其中有满。



地皆红、不露地子,即无地子。 作为衬托的、材料罕见、世称。 "大红袍"、也叫"六面血"。 (方形印章六个平面),其珍 无比。此外还有条红、块红, 即条状和块状的红色、嵌在地 子中犹如鸡血流出,很有动 感: 斑红、有密有疏、星星点 点、红色如斑、岩血溅落在地。 子上面、别其一格; 霞红、石 质中含有极细的红点,一片片。 组成、如天际朱霞、若天女散。 花。血的总量在印章中大千百 分之三十的称高档品,大手百 分之七十的为极品,如达到百 分之九十的、则是罕见的"大 红袍"鸡血。

其次对鸡血石的品评、是 地子。

地子也叫"地张"、指的。 是血凝结在什么样的质地和颜 - 色的石头之上。地子既代表了 鸡血石的质地、又对血的鲜艳。 程度起到了映衬的作用。好比 不同肤色的人穿什么样颜色的。 衣服对他们来说更加精神和漂。 亮。所以对鸡血石的品评,地。 - 子也是一个至关重要的因素, **地子好就是指温润而无杂质**。 色纯净而柔和。地子好不但能 把鸡血衬托得更加艳丽,而且 适宜"养血"(血在滋润柔和 的地子中得到养息滋补)。

地子有多种类型、主要根 据它的质地成分、透明度、光 泽度和硬度来划分,归纳起来 有冻地、软地、钢地、硬地四 大类, 以冻地为上品。依次排 列为:

- -1、冻地鸡血石。其主要成 分是地开石、高岭石组成。其 有强蜡状光泽、微透明或半透 明,硬度二至三级。根据冻地 颜色又可分为单色冻与杂色冻 两类、以单色冻为佳。按颜色 划分。主要有下列品种:
- (1)白冻鸡血石。地为白 色,半透明到透明,又分为羊 脂冻鸡血石,为珍品,具有油 脂光泽,半透明、白似胶脂, 洁净无瑕; 乳白冻鸡血石, 蜡 状光泽,微透明至半透明;瓷 - 白色鸡血石、低档鸡血石、质 - 地似无釉瓷器、近干土状光

泽,多不透明。

- (2) 乌冻鸡血石。透 明度高,近于无色或带 青灰色、为鸡血石中 的上品。牛角冻属于 此类。
- (3) 黄冻鸡血石。褐 黄色到蜡黄色、半诱 明。
- (4) 灰冻鸡血石。绿 灰、蓝色、灰色、灰黑 的变种、微透明到不透 明、为中档品。
- (5) 红冻鸡加石。红、 粉红、微透明到半透 明。
- (6) 绿冻鸡血石。苹 果绿色、冻感差、不透 明,因主要为伊利石, 辰砂含量少、常达不到 工艺要求。
- (7) 紫冻鸡血石。淡 紫色,不透明,含石英 颗粒较多、品级低。
- (8) 彩冻鸡血石。多 种颜色共存,花色各异, 变化多端,为鸡血石中



昌化鸡血石《王中王》摆件 30×58厘米

的常见品。颜色和透明度及质量差别 大。

过去人们在应用中, 惯以冻中之 白色半透明"羊脂冻"和黑色半透明 "牛角冻"为上品。而事实上黄色半 透明"密腊冻"和灰色半透明"藕粉 冻"及带粉"桃花冻"亦非常少有。而 杂色冻中上品稀有者当属"刘、关、 张"。

2、软地鸡血石。其上要成分为





昌化鸡血石《水块花红》提件 15×10至米





清晚期国化鸡血石六面血方章

该章28×2.9×10厘米,品相极佳、方正无暇, 六面都有血、血色鲜艳, 有厚度、有层次, 活而有 动感, 如从天而降的血雨, 一点点的非常醒目, 值 得赞颂的是在血的表皮有一层银光闪烁,这是血中 硫化汞泛铅的现象,即含在汞里的铅泛项到表皮。

该章的地子为灰黑色冻地,偶同有小块的白色、 亦纯净无钉隔杂质。应是老坑, 清晚期之物也。



地开石、高岭石和明矾组成, 货"和石灰地、水泥地。 有弱腊状光泽、微透明或不透。 明。硬度3-4级。软地颜色的。 各类与冻地相同,分单色软地。 与杂色软地两类。软地是鸡血。 石中最多见的品种,产量占整。 个产量的百分之七十左右。

3、钢地鸡血石。俗称"钢" 板地"、主要成分为弱或强硅。 化的地开石、高岭石和明矾石。 岩。颜色为褐黄色、粉红白。 色、微透明;其中又可分为软 钢板与硬钢板两种。前者硬度 ---3-4级,后者高于5级。钢地的。 质地细润具有玉质感、较为人。 们接受、但其最大的弱点是受一 便会出现脆裂的现象。

化凝灰岩,颜色以灰白与白二。 色为主、硬度七级、俗称"硬"

接传统的观点、钢地、硬 地鸡血石均系低档品,有的只 能去炼汞,不能做印章。而如 今在鸡血石蕴藏量愈来愈少的。 情况下,该二类鸡血中的血色 鲜红和分布独特者亦成了工艺 雕刻中的好原料和收藏者手中 的佳品、因硬度的关系、只能 以玉雕的方法来制作。

鸡血石中鲜红的鸡血色 泽, 乃是硫化汞的化合物, 硫 化汞长时间受热和暴露在阳光 下、表面层便会氧化、鲜红的。 色彩就会发黑变暗。象干了的。 红油漆一样"扒"在石面上, 不得温差变化与震动,否则石。《这样而色便"死"了,没有了 生气、价格也随之下降。这时 4、硬地鸡血石。成分为硅 就要把表面的氧化层磨去,使 之显现其鲜红血色的本来面 Η.

三、鸡血石的坑口

昌化鸡血石,矿脉难寻, 开采困难。占代的开采者为了 开掘出这些稀世珍品,先是是 海拔一千多米的玉岩山陡壁。 之中,开出大小不一的 是之中,开出大小不一的或是 发现有紫红色斑点或至 纹的山石,即架起木柴烧至高 热,然后猛泼冷水,使岩石迸 裂,再以铁锤锤之,以 料。据《昌志备考》记载:过

明坑藕粉地昌化鸡血石长方章

5.8×2.6×1.4厘米、该章血色艳丽醇厚,鲜红而活有动感,有厚度。 凝聚不散、地子如烧熟的藕粉、凝练厚重如有枯性。无杂质、无钉、无隔纹、自然的圆弧状印顶(俗称和尚头) 简洁得体、不伤材料。

该章包浆很厚,质地细腻,当是数百年前坑口的鸡血石、"火气"尽退、毫无温爆之感、在该印上奏刀治印,可纵横驰骋、随心所欲、至今已是不多见的老坑昌化佳鸡血章了。







老坑昌化鸡血石大红袍对章

这是一对十分珍贵的鸡血石对章、所谓"大红袍"、即满身是血、几乎不留地子、它与"六面血"章的不同之处是血的多少。"六面血"只是六个平面都有血、并不说明血的多少、该对大红袍方章、血色鲜红、若从刚宰杀的鸡身上滴下、"活"而有动感、有厚度、有层次、细洁凝练、无钉和杂质、在少许露出地子的地方、色如藕粉和花生糕、价值连城。

冻等。新坑大多不鲜艳,质地 尽管亦有半透明, 但美感不及 老坑。因含杂质较多,透明度 差,水头不足,也称"旱坑"。

"老坑"开采早,已有六百多 年的历史,曾出产过不少的珍 品鸡血石。如今"老坑"资源 已近枯竭,市场上所见的多为 "新坑"所产。

大抵清代中期以前开采的 为老坑,质细且糯,血鲜而沉 浑, 地子有藕粉冻、黄冻、乌 冻、蜜糕冻等。老坑中的"大红 袍"乃稀世之宝,价值连城。俗 称"刘关张"的也是老坑中的 著名品种,就是借戏曲"三 国"中蜀国的白(刘备)、红(关 羽)、黑(张飞)三色脸谱命 名的。老坑多系冻地和软地。新 坑质地复杂,多有钢地和硬 地,不鲜明。老坑新开也称新 老坑,间于新坑和老坑之间的 特点,将它与老坑相比血不够 凝练、沉浑、地子的质矩亦不 够糯,当然与新坑比较则是有 过之而无不及了。

昌化鸡血石,历来视为珍

المثل المنا



清末老坑昌化鸡血石椭圆章

该章7.5×1.4×3厘米、椭圆形、品 相亦可。地子细糯呈白中带灰色、无钉 和杂质, 惜印章的中部有几条隐隔。

该章血量不多,色也淡,仅占印章 的顶部一个区域。却如烟霞满天,自有 一番风情。

印章有楷书边款"复公方家教刻辛 酉初冬、单晓天"辛酉系1981年,单晓 天是上海地区的著名书法家(师承邓散 木)于80年代后期逝世。



宝,除色泽艳丽,材质优良外,还因为它的独一无二,产量中作品稀少。老坑鸡血石其血鲜艳,虽经数百年的沧桑变化,只要保存妥善,乃不失其



原来面目,这说明昌化鸡血石的硫化汞氧化变色的速度慢。保存妥当的老坑、其表层增加了一层自然的"包浆",似乎多了一层保护膜,使硫化汞的色彩保持不褪。这类鸡血石不仅是浙江的特产,而且也是中国所特有。其他地方所产的鸡血石是不能望其项背的。

在昌化、鸡血石也只蕴藏 在玉岩山腰金鸡山旁一段不大 的地段中,到目前为止、其他 地方都未发现。即使在这一段 里也是罕见之物。1977年有某 工艺美术雕刻厂,在开采的一 万二千吨粗矿石中,竟选不出 一块比较像样的鸡血石,可见 其取材之艰难,得之作易。

属化圆顶青地"刘关张"鸡 血石方章 1.7×1.7×5.1厘米

التناهل المعا



老坑昌化鸡血"刘关张"长方章

该章石质十分细腻、呵气成晕,手握出水(珠),难能可贵。色艳丽,大致分红、黑、黄(白亦可)以京剧三国演义中关羽、张飞、刈备的脸谱色彩命名,尤其是鸡血的红色有厚度,造型奇特,中心部位如蘑菇云、旁边红色淡雅若飞虹彩霞、无钉无杂质,整方印章体现了一个"纯"字。





昌化牛角冻鸡血石三方套章

该套章三方,中间一方略大,左右二方稍小。黑牛角冻地浓淡相间,纯净、细腻、无钉、无杂质和隔纹,据昌化产地的石农介绍在该类黑牛角冻地上长出的鸡血都比较好,鲜、红、浓、活、凝、厚,往往各种优点俱备。所以当地对于牛角冻地的鸡血售价都比较高。

该套章血的形状优美,三位一体、组成天然的图画、可分可合,十分难得。其底座用黄昌化冻雕成的如意头式样、玲珑剔透,亦系良工。如意头的中心部位有大篆刻"宝藏"二字,对于上面的鸡血套章作了概括的评论。

<u>lia</u>



老坑昌化鸡血石对章

该对方章 2.1×21×9.5厘米。这是一对绝佳的新坑昌化鸡血对章,其血鲜红欲滴,浓艳非常,血形如一对蟠龙腾空(亦可谓"天马行空") 成双成对,血凝、鲜、厚、活、地子大多纯黑而冻、细腻无杂质、无钉亦无隔。章的底部稍露白色,所以有红黑白三色相间,可用"刘关张"来比拟,从鸡血对章的质量、血色、品相等方面来衡量,这是一对十分珍罕的鸡血章。







新坑昌化鸡血石大红袍对章

该对鸡血方章2×2×10厘米,也是一对非常珍贵的鸡血石草,鸡血鲜红欲淹,本身就是一幅自然的美丽图画.无项任何的雕琢,我以为若再在该对方章上施加雕琢,首先是失血量大,其次任何良工的工艺手段施于其上都会如佛头普蓬,效果适得其反。

该新坑大红袍与老坑大红袍相比、凝、活、厚有差距, 同时新坑的地子也"生"。当然老坑价格高于新坑。



第三章 昌化鸡血石的 异种----巴林鸡血 (内蒙鸡血)

无独有偶, 在我国内蒙古 赤峰地区巴林右旗的采石矿里 也发现了昌化鸡血的异种----巴林鸡血(也称内蒙鸡血)。据 说, 在本世纪的40年代, 巴林 鸡血石被发现,并开始了少量 的开采,商人们往往充作吕化 鸡血石来出售。至70年代, 丙 蒙巴林石矿建立,在大规模的

开矿时, 偶有鸡血石渗杂在矿 石之中,亦不被人们所珍视。1978 年以后, 巴林鸡血石, 才初露 头角, 以其温润的质地, 鲜 艳的血色,适中的硬度和清晰 的纹理,引起了印石界专家们 的兴趣。巴林鸡血石也属硫化 汞的化合物,血的色彩艳丽, 尤以石质的地子好,一般呈平 透明, 血和地子相映成趣, 非 常的美。但巴林鸡血石从整体 上来说, 其性质、产量、鲜艳 度,稳固性和凸化鸡血相比均 相差许多。二者在价格上比较, 昌化鸡血应是巴林鸡血的几倍 (在质量、大小基本相同的情 况下作比较)。



巴林白玉地鸡血石狮纽方章 3.5x3 5x6厘米

فيناأن بينا





巴林鸡血石《九龙献宝》提件 #2×25厘米





巴林凝墨地鸡血石自然顶长方章 B.5x4x8厘米



一、巴林鸡血石的特 征和品级

首先,我们从矿脉的结构 上来看巴林鸡血和巴林石一样 都属于脉状结构的矿石,与昌



巴林肉糕地鸡血石方章

化鸡血石相似、巴林石也为地 开石、高岭石、辰砂和赤铁矿 组成。其中红色脉体中,电子 探针分析、辰砂矿物含量仅 2%-5%。正由于这个不到5%的 辰砂旱浸染状分布于细粒的地 开石基质中, 使其显现出大片 的红色。与昌化鸡血石不同的 是,巴林石见光后颜色常变为 暗红色,且鸡血的分布呈脉 状。据陈志强(1993年)的研 究,巴林石的鸡血,即辰砂中 含较多的光敏元素硒、碲、采 出见光后,因硒、碲迅速氧 化,形成暗色的氧化物致血色 发暗。郭继生等(1996年)则 认为,昌化旱坑鸡血石也较易 "走血"变暗,其原因是存在 液态汞,在偏酸性和氧化环境 下,单质汞形成黑辰砂(HøS) 的缘故。

巴林鸡血零星地散布于巴林冻石及各类彩石的矿体之中, 质地的变化较昌化鸡血来得丰富。相比之下,它的产量和开采时的难度均要比吕化石来得 多和容易。巴林鸡血的性质和


巴林石一样,质地虽不及吕化 一般巴林鸡血石,较稀罕难 石细腻,但近于寿山石,坚而。 脆、含水量较高,所以许多石。 料均量半透明,谓之冻。

巴林鸡血的品级质量,主 要也是从血的多寡,色泽的浓 淡清浊,鲜活的程度、地子的。 粗细、纯杂等几个方面的因素。 来衡量。凡巴林冻石中含鸡血 者, 称巴林鸡血冻, 品位高于

得。巴林鸡血石之佳者, 地子 的质地晶莹,颜色粉嫩、娇艳, 似乎吹弹即破。也有如"飞燕之 肤,玉环之体",入手使人心 荡之感。

现在昌化鸡血石矿已近枯 竭,巴林鸡血石则起到了承前 启后的作用。





巴林白玉地鸡血石浮雕博古钮对章 3.2x3.2x6厘米





巴林鸡血石《双龙戏水》据件 26×10厘米



二、巴林鸡血石的收 藏

先说说巴林石的收藏。正 因为石中的含水量比较高,因 此切割打磨好的石材如果表面 上不用蜡封住石肤上的"毛 孔",把它妥善存放,而是长 时间的放在室外通风处,有的 石材中的水分就会挥发, 石材 也因之出现了裂纹,这是很可 惜的。

巴林石的收藏,可以将石 章的雕刻品(指中、小件), 经常放在手掌中摩擦或在脸 额、鼻梁上擦拭,以人气和皮 肤上的油脂和热量对石进行养 护和滋润。久而久之, 石的表 皮就会形成一层薄薄的保护。 层,俗称"包浆",保护层使 石肤与外界的空气、温、湿度 隔离开来,那么,此时的石性。 就渐渐稳定下来,不会再出现

lin e



巴林白玉地鸡血石方章

裂痕了。这个保养期往往需要 三--五年的时间。当然也有人 用"速成法" 养护--将石章浸 放在无色无香的石蜡油里,受 油长时间的浸润渗透,石亦不 会开裂,并且原来隐在石之表



皮的细裂纹亦会"消失"。但 是,·旦从油中取出,隔不了 现,而且油浸太久还会影响石 多久、裂纹又会出现。这种养 护法不能持久、同时、欣赏起。 来手上油滋滋的、使人雅兴俱。 失。只有取短期行为的商人, 石头一脱手便不认账,才会取 这种办法。

巴林鸡血石的养护。因为一 巴林鸡血易氧化变黑,尤其忌: **讳磨擦受热,所以第一种的收**

油浸养护终不会有"包浆"出 色。所以目前对巴林鸡血石的 收藏还没有找到更好的办法。

有一部分专家学者对巴林 石和巴林鸡血石倍加推崇、他 们说: 巴林鸡血石"天生丽质 难自弃",在地下沉睡了上亿 年,终于来到了人间,可到目 前为止,它尚属"养在深国人 未识"的阶段。然而它的至 藏法对它不适宜,而第二种的 善、至美,千灵万秀之质是最



巴林鸡血石《神驼献宝》模件 25 × 21 年末



为可入的。他们认为,之所以 。 众口称誉"昌化鸡血石佳"者。 大致分为三种情况:第一,是 受先入为主思想的影响、因为。 吕化鸡血石有六百多年的历史。 并有相当的名望,巴林鸡血石。 则还属初露头角。第二,这些。 人只见过昌化鸡血石的佳品, 而没有见到过巴林鸡血石的佳。 品,用巴林鸡血石的中下品与。 **吕化鸡血石的**上品相比较,以 偏概全,得出了错误的结论。第二 三,有些人不懂鸡血石的保养。 知识,将血变色的原因归罪于。 石质。其实、昌化鸡血石收藏 不当也会变色。如发现血色变 暗,便可以用石蜡油浸之,数: 日后鸡血之色仍鲜艳如初。

三、巴林"紫鸡血" 石

1986年以来巴林右旗出产 了一种鲜为人知的"紫鸡血"

- 石,是巴林鸡血石中的一个新 品种,其"紫鸡血"乃黑辰砂 所致。黑辰砂分布在石的肌理 之间,形成紫红色的花纹。巴 林"紫鸡血"石与传统的巴林 鸡血石不一样,传统的巴林鸡 血石之血最怕紫外线照射,实 验证明且照数月之后,平均有 60%的鸡血石都有不同程度的 褪色和变色现象,很少有经照 射后仍保持鲜红如初的鸡血纹 的。相对来说,"紫鸡血"石 的化学性质优于红色的鸡血 石,色泽比较稳定,产量也比 红色鸡血石的产量少得多,石 质亦细腻、是雕刻的优良材 料,尽管目前大们对紫鸡血石 还不甚了解,或者从心理上说 还比不上红色的鸡血,但从长 远的发展的眼光看,紫鸡血石 的收藏潜质会不断地增加、将 与红色的鸡血石和媲美。

此外,巴林的鸡血石中, 也有一种被称之为"刘关张" 的石品,即由石体中红、黑、 自(或黄)三色构成条纹,与昌 化的鸡血石一样,不过,它的



石性是属于巴林石的范畴。

从客观上说,昌化鸡血石 的数量要比巴林鸡血石少得 多,而血色的氧化速度又慢得 多。昌化鸡血石质地的矿物组。

合复杂,性坚韧,常含少量杂 质。巴林鸡血石矿物组合单一, 性嫩易裂。巴林鸡血石中, 感 光元素 (Se,Te) 含量高、日光 照射容易变色。

巴林"紫鸡血"石方章

该章2.4×2.4×8.5厘米。 其黑辰砂的部份、呈赭紫色。 地子灰白带冻,互相映衬如 云似雾,变化万千,本身就是 一幅大自然中的美丽图画。该 草的背面姜黄色, 所以紫、 白、黄三色相交, 虽然也可用 京剧脸谱中的哪位人物来比 拟, 但总不如"刘关张"那么 著名和贴切。

该章的质地相当细腻、以 刀试之超过其它色彩的佳质巴 林章,可以纵刀驰骋、因而是 优秀的印材、同时黑辰砂性质 稳定。一般不会变色、作为印 材、该"紫鸡血"的经济潜质 很大。

ين فيأمل إخ





四、昌化鸡血与巴林 鸡血的比较

我们再把二者的血来比 较: 首先, 昌化鸡血佳者鲜、 活、凝、厚、甚至整个石章六 面是血; 而巴林鸡血无六面血 者,多数血的分布呈一丝丝的。 血筋状,纵横交叉,散而不聚,

且极易氧化发暗,必须经过处 理, 血的红色才又显露出来。此 外巴林鸡血石还有一种血色淡 净,不鲜不浓,若粉红之色凝 结在蛋青色、带半透明的地子 上, 若桃花红和彩霞红, 这是 昌化鸡血中没有的。

其次,昌化新坑鸡血石多 杂质和钉,不易雕凿;而内蒙 鸡血和内蒙石一样无钉和杂 质,都是制印材和工艺雕刻品 的优良材料。



昌化鸡血石《长城颂》摆件 35×33厘米



員化鸡血石《群龙戏珠》 撰件 34×31厘米





層化鸡血石《丝绸之路》提件 15×10厘米



昌化鸡血石《金钱粉》提件 16 = 20厘米





巴林鸡鱼石《龙宫取宝》 標件 50×31厘米





巴林鸡血石《南海观音》接件 71 × 60 × 55 厘米





昌化鸡血石《九龙献宝》接件 43×36.5×38厘米





昌化鸡血石《鹤寿干年》撰件



第四章 鸡血石的制伪 和识别

由于昌化鸡血石质佳、色 美、价值又高,所以利用昌化 石,来做假鸡血石牟利早在清 代末期,既已有之。近年来, 印石市场兴旺,无论是国内还 是国外,对我国的印石品种以 及石雕、篆刻艺术的欣赏与收 藏热潮可以说一浪高过一浪。其中对鸡血石的收藏更是不断地升温,经过商人的"炒作",其价格已成为"天价"。牟利之徒也用尽各种手法来作伪,其用心之良苦,手法之高妙,真中有假,假中掺真,真真假假,有的已经达到乱真的地步。我们在选择收藏的时候不能不慎察之。

现在,矿石原材料在昌化 矿里就以拍卖的形式来成交, 卖主仅提供一盆清水,买主可 以将石浸在水中,看看有无隔



用贴皮法制成的假鸡血石方章

该章8.2×1.6×1.6厘米、以昌化白炼地方章为 底、在章的六个平面上涂硫化汞彩料。随后将六 块极薄的石片用热压法胶粘其上, 再把棱角磨光 而成。

我们可以仔细的分析比较。该印章的血尽管鲜 红欲滴,浓艳非常,但仅停留在一个层面上,没 有深度和灵动的感觉。我用手指甲在印章顶部的 接缝处轻轻的一扭,即崩下一块薄片,"马脚" 尽露。

该类假鸡血印草最怕刀刻,如此一来、立即就 会"露馅了"。



纹和外部血色的鲜艳程度,至 于石头内部的血的多寡,颜色。 的浓淡等一任天命,有时室内。 光线不够,拍卖场上情绪激昂。 的气氛,往往给买主带来极大 的困惑、赌博的色彩很浓。其一 中难免有假鸡血掺入其中、正 常的藏家和商人皆不敢涉足。下 面就把鸡血石的几种制伪方法。 大致作一介绍,希望能成为鸡 血石收藏者的一面镜子。

其一,谓镶嵌法。此法从

目前来说已经比较陈旧,但清 代末期和民国初期的假鸡血都 采用此法。过程是采用一质地 较好的昌化石章, 选择其几面 醒目的地方,分别挖出一个大 小形状,深浅不一的坑,然后 用红色的硫化汞块料(即从昌 化鸡血矿开采时落下的碎料) 蘸胶水嵌入, 让其自然干燥后 磨平,在镶嵌的细缝处嵌入石 粉,再磨平,上光。近代也有 以硫化汞涂料嵌入的。镶嵌式

的制伪法初级而原始,容易辨 认。因为嵌入的鸡血碎料和硫 化汞涂料与被嵌的昌化石料对 比起来就显得没有层次,和原 石的交接处色泽生硬,没有过 渡的色阶。

其二,谓浸渍法。取一方 昌化石,在需要的地方涂上硫 化汞涂料,阴干后再涂,再阴 干,使其血稍有层次,然后放 在透明的树脂里浸渍,务使周 身浸到,干后即成。此法因树 脂易老化,日久表皮会发黄,

近年来科学技术迅猛发展,



用热压石粉树脂制成的假鸡血石 《观音》小摆件

该假鸡血观音摆件5.5×3.4×1.2厘米、血量多血色糊而不鲜、层次不清、动感不足、虽红、黑二色相间、但二色的交接处不自然,尤其是右侧中间露出地子的部分,完全是透明树脂固化后的样子。

该假鸡血手感的重量轻,扣 之声音不脆如塑胶。用刀刻之亦 无天然的石性。

该观音小摆件,鸡血系伪制, 而雕刻倒是手工、当然,该类假 鸡血亦有用翻模法制成后,再略 施雕刻的。

新一代的树脂品种不断地出 现。一种新颖极薄、高透明 度、耐老化的树脂被应用到造 假鸡血的技术上,即按上述步。 骤选择真的血色较淡、血较少 的方形鸡血石章、在其上再适 当的涂上硫化汞红色,然后上。 树脂、磨光。这样真假血色混

杂,又有层次,就较难辨认 ۲.

其三, 谓切片贴皮法。此 为20年前创出的方法,据说此 法来自澳门。有一位姓陈的石 章商人, 他采用当时先进的切 割机器、把方形石章的六个平 面分别切割出六个其薄如纸的



用粘合法制成的假鸡血石《寿桃》摆件

سال الس

该件12×12.4×10厘米, 形态硕大, 满身是血, 可谓大红袍, 但是血都在一个层面上, 血形 "死", 无生气, 仅红白相间的二 种色彩。

该鸡血桃实际上是以多块石料粘合而成的,在表面又人工涂上 --片片硫化汞的涂料。仔细观察在照片上也可看出树脂粘合垫补 的痕迹。如果用手在其上慢慢的抚摸,就有一种粘乎乎的树脂感觉。

好商用其坑害人,我们不可不察,必须慎以待之。



平面,于其需要的地方涂土硫化汞涂料,待凉干后再用热烫的办法拼合,用胶水把原来六个切割下来的平面按原样贴上去,然后再用细码水砂纸掺油把薄片与胶合处的线角磨光。这样的鸡血红色看起来生在石皮的



里面,而且分布自然,但血的层次毕竟只能停留在一个平面上,血的走向往往也会出现紊乱。此类石章只局限于正方形或长方形,圆形、椭圆形、畸形、带钮的、薄意浮雕的石章却不行,也无法截断和刻边款,因为这样一来,薄片烫贴的痕迹就显露出来了。

其四,谓添补法。即是在 真的昌化鸡血章上,再添加硫 化汞涂料,并在添补的部分和 周围再施以浮雕,用图案和刀 法来掩盖添加上去的硫化汞假 红色,磨光后即成,这叫锦上 添花。这类方法血中加血,不 但是石章,在其他鸡血石的山 子摆件中都有出现,这种方法

近代红珊瑚雕的《白眉寿犀翁》

这不是鸡血石刻、虽然除了寿星的白胡子、白眉毛外浑身一色红、但它的质地坚硬而脆、上有"指纹"和"蛀剂"、结构紧密、较之鸡血石来得重和凉。因为它是海底(台湾海峡、地中海、日本海)珊瑚虫等有机物尸体堆积后形成的化石,与鸡血石有着本质的区别。

المنافق والما

不但增加了血色,而且还掩盖。 了石中原来存在的如隔、钌、 売风、品相差等疵病, 使其价 格大增,并且真真假假,使人 眼花缭乱、稍一疏忽便会上大 当。

其五、谓拼裹法。此法用 于中件和大件的鸡血石摆件。昌 化鸡血石本是稀有之物,而人 块鸡血石更属凤毛麟角、制伪 者往往取一小块、一小块的鸡 血,中间裹一块无血的昌化石。

或青田石, 用胶水拼裹起来, 在小块鸡血的拼缝之间有的嵌 以硫化汞, 有的施以工艺, 刻 上一些云彩、海水、山石之类、 以蔽拼接之痕、最后整体再磨 光、修正。此类鸡血摆件价格 高昂、制伪者心狠手辣、往往 每件都要价几万和几十万元。


用上述儿种制伪方法制成 的假鸡血没有银斑(汞中含铅 质的一种自然光泽),色度深 浅不匀,没有过渡色,线条花

近代寿山红杜陵雕钮对章

图中红白相间的方对章不是 产于浙江昌化的鸡血石、亦不是内 蒙巴林的鸡血和彩霞,而是产于福 建寿山的杜陵坑石。

该杜陵色极佳, 质亦细、它产 于山间围岩的夹板之中, 无厚料. 质脆硬、紧密 不如鸡血(昌化)的 砌练。图中的红杜陵红、白均为--色、无层次、当然亦不是硫化汞的 化合物。故不怕阳光、温度的氧化 作用。

该红杜陵质纯净难得、价亦不 非。



纹不自然,排列不符合鸡血的 自然规律。我们凭肉眼仔细观 察,再进行分析对比即可洞悉 真伪及其制伪的手法。

其六,谓压制法。这是近。 年来鸡血制伪的一种新方法、 它基本克服了上述制伪的弊。 病。比较难以识破。它是用石。 粉拌胶水用高压法制成。此法。 其实早在70年代日本就已存。 之,但延用此法制成的鸡血石。 却还是90年代末才开始出现。 的。它的特色是除了在石粉中。 拌和硫化汞的红色原料外还可。 加上少许石英质的小颗粒、象 真昌化鸡血石含"钉"一样、 使人感到它的硬度不一致,如 真的一般。同时它还可加入少。 量的黑色或其它色彩的石粉和。 金属碎屑,使之自然的,如条。 纹状的"结晶"在压制而成的。 鸡血石上。压制的方法有热压、 亦有液压。由于加热加压、硫。 化汞红色中的铅质也能自然的。 泛现到表面来,在血色上形成。 气压)左右、则制成的假鸡血。 石、刀刻上去还较松软、如带泥性之石。如果再提高压力、 开到300至400公斤(大气压) 时,假鸡血石的硬度就完全可以同真鸡血石"媲美"了。

由于当代科技的进步,制 假鸡血石所用的树脂胶水也有 了很大的改进,以前的粘 不 乎 的 塑料性质的 手感 已经 不 存 在 , 代之的是 脆硬,鸡血的 全 不 在 是 不 有 表 果 太 有 条 状 、 有 块 状 和 星 星 点 点 的 比较 自 然 , 在 鲜 红 的 值 之 外 , 地 子 的 色 彩 也 多 中 富 , 但 更 多 的 是 的 造 冻 地 较 多。

那么,我们怎么来识别它 呢? 首先假鸡血石的手感分量 比真鸡血石的手感分量 比真鸡血石略轻,这是天然石 与人造石的重要区别。毕竟它 们分子的排列结构、形成的 间与条件不一般。其次,假鸡 血石的石性尽管经改进有脆硬 之感,但若把它放到玻璃。上 轻轻的敲击,其声如电木(对 有用来制作电灯的开关),过 于的脆硬,与用同样方式对真 鸡血石的撞击声有异。第三用 此种方法制成的假鸡血石无筋 无隔,地子过分的通透、给人 感觉到一股"妖"气。第四、 可以用小刀来检测,天然鸡血 石用小刀轮刮,其粉末为白色: 而红油漆仿胃的鸡血石有韧 性、小刀不易刮成粉末,粉末 亦为红色。

科学技术在日新月异地发

展、鸡血石制伪的手法、技术、原料也在不断地变换、使鸡血石的鉴 贯和收藏变得"扑朔迷离"。所以,我们若在遇到高档的特别好的鸡血石章时,心中就必须联系到鸡血石的伪品和制伪手法,多作比较分析,切勿过于激动和心血较分析,切勿过于激动和心血来潮,只有胆大心细,方可避免"大意失荆州"。

鸡血石及其仿制品的鉴别

	质地	天然鸣血石	人造仿鸡血石	仿鸡血石
	敬 色	多种多样	色调单一,常为乳白或英黑色	常为白色或浅黄色
	L. F	地平石、高岭石为主	人造树脂塑料, 密度小	地开石、滑石、大理石等
地	透明度	各 4. 部分变化大,从透明	相当构一,常为微透明	较均一,常为不透明
i		到不透明		
	举製手門	常有容裂,来质为石英、	无缘、无裂、无杂质	杂质遵属分产变化
		黄铁可及残留原岩等	,	
H-	或分	表种,少量赤铁矿	類粒	新料
	長私科征	可是最砂區体品面反光。	无辰矽昌体,只有顏料颗粒,无。	无辰砂晶体,只有戴料颗
		红色从不同家要透出	光性反应	粒,而且只涂在表面
	平太	自然,受裂控制,健裂而	不自然,与裂无关,留有人工痕	不言然,虽有製但与血无
	<u> </u>	· ﴿	这. 常无原盘	关。有人工痕迹,无点血
	丙酮试验	不反应	地和血可能被溶解	血可能被溶解
	热试验	土色迅速变暗	血色不变,超过300°C,电可能	五色不 交
			敦化支撑化、燃烧	



第五章 鸡血石的辨析 方法

知道了鸡血石制伪的几种。 方法之后,在实际的收藏过程。



中如何来辨析呢?

-、辨

辨別鸡血石的性质、真伪 目前用的还是传统的经验辨别 法,即"闻、问、看、抚、 磨、刻"六个字。

"闻",即知识、见闻; "问"即询问、学问、这是辨 别印石的基础。鉴别鸡血石、 光凭一知半解和道听途说是不 行的。例如昌化鸡血石与巴林 鸡血石与寿山石系列中的砾炒红 高山; 昌化鸡血石中的新坑与 老坑;老坑中的明坑鸡血与清 坑鸡血等等, 它们各自的质 地、韧性程度、紧密程度等都 是不一样的。若是精于印石镇 刻者,用刀角触石,一试便知。所 以,要多听、多问、勤问、好 间。

"看"和"抚"是辨别鸡 血石的关键。"看"指观察鸡 血石的颜色、花纹的形态。前 面已经讲到过昌化鸡血石的地 子依次有冻地、软地、钢地和 硬地儿种,鸡血的血色和形态 昌化鸡血石大红袍章 3.5×3.5×10厘米 也各不相同。各类不同的鸡血

فالله خاد

石,它们的矿物质的构成,所 二、析 受地质运动的作用也是不同。 的。掌握了鸡血石的共性和个 性的特点,把鸡血石拿在手里 一看便能知晓。"抚"是指手 色、血的多少、地子的优劣、 感,凭手感辨别印石的硬度、 重量、质地粗细以及油润干燥。 与否。

"磨"和"刻",是辨别鸡。 血石的最可靠的方法。"磨", 指制作工艺的技术,即磨细、 磨光。它的肌理质地, 是硬性 还是软性,是否含砂和钉(石 英的小颗粒), 只有经打磨, 琢刻之后才能知道。"刻", 指检查鸡血石是适宜镌刻,还 是需用琢玉的方法来制作。当 然最好是能练就手抚掂量的方 法, 因为这种方法更适用于收 藏时的实践。

鸡血石的辨别主要是凭经 验,这需要多见识,多实践。当 然,对于鸡血石的知识和学 问、趣事、名家轶事等,多掌 握了解一些,研究得深一些, 对于鸡血石的鉴赏与辨别也是 很有帮助的。

品评鸡血石和鸡血石的印 章、雕刻件的价值高低、首先 是看它的质地(包括血的颜 品相的好坏)。旧时文人多喜 欢收藏和使用鸡血石制成的印 章,不加印钮,并且多有请名 家(著名篆刻家)刻印的。鸡



昌化鸡血石《火炬》对章



新坑昌化牛角地鸡血方章

该章6.6×1.6×1.6厘米, 血色鲜艳, 若 刚宰杀的鸡滴下来的鲜血, 鲜、活、凝、 厚诸优点具备、且品相极佳, 四角方方, 宜乎收藏与实用。

该方章为黑色牛角冻地,鸡血在其上 红黑相间彼此掩映衬托,光彩夺目、同时 鸡血的分布如变化多端的云层、如蛟龙猛 兽,如山峰层林……

该章无包浆、但质细而韧, 无钉、隔 和杂质、目前其市场价约在一万元上下。

血石的种类很多,品位高低各 异。

其次是看鸡血石印章的篆刻章法和刀法(包括边款), 名家治印之所以倍受青睐,也就是因为在他们的作品中有许多金石气息,诗文句子值得欣赏和玩味,有时在它的边款中也可以看出作者创作时的时代背景、创作思想和动机,以及鸡血石印章的流传轨迹等等。

第三是看鸡血石的雕刻(以 摆件为多),看它是否生动、 自然,能否掩疵显瑜,或者章 法、刀法是否出于名家之手等 等。

第四就是看鸡血石的主人, 看主人在历史上,在当时的社 会中是否有名望。以上四者, 只要具其一,便能受到占董商 和收藏者的垂爱,更不用说是 四占其三,或四者具备了。此 类鸡血石因此也就更显得弥足 珍贵。



昌化鸡血石黑地牛角 冻六面血方章

该章2.2×2.2×10. 3厘米、是一方老坑 新采的鸡血石。血量 大、鲜红艳丽夺目。 六个章面都有血如红 云朵朵, 变化万千, 中间有山、有水、有 树木……有许多许多 的图画。血色活动, 从里到外, 从外向里 变化多端、地子纯 黑、细腻紧密、把鲜 红的血色映衬得更加 娇艳, 并且无隔无 钉、浑然一体, 一见 便会使人爱不择手, 价昂贵。







昌化鸡血石《童子戏弥勒》接件



昌化鸡血石《猪八戒访问花果山》操件 ET × 45厘米





昌化鸡血石《八仙》接件





昌化鸡鱼石《小沙弥》小摆件



昌化鸡血石《刘海戏蟾》小播件





昌化鸡血石《长眉罗汉》小撰件



異化鸡血石《鱼》 9×25星末





昌化鸡血古鲁钮方章 6×6×8星米 此章以人民币40万元成交





昌化鸡血石《女娲补天》摆件



第六章 鸡血石的养护

鸡血石的养护与其他印石。 与雛 刻石材的养护不完全一 样、属于另外的 -- 种门路。因: 为无论昔化鸡血、巴林鸡血。 它们都是硫化汞的化合物、硫 化汞易氧化而变暗,而失去"鸡。 血"般的鲜红色彩。所以、鸡 血石的养护主要是使"鸡血" 的红色保持鲜艳。鸡血石的红 色变暗、用细号油砂磨去一层 青皮,鲜红色彩便又显露。磨 去一层是很容易的事,但有二 个问题很难解决: 1、旧鸡血石 的外部都有一层包浆,磨去一 层势必把包浆也磨掉了, 这样 田"鸡血"就变成新"新血" 了: 2、有些鸡血石印所表现的 星星点点的散血、本来就不集。 中、并且是薄薄一层、倘若磨。 去了一层,势必"失血"过多。这一 是打磨鸡血石时必须注意的。

其实、鸡血石最忌长时间。

的在阳光或强烈的灯光下照 射,有的商场和宾馆为了起到。 宣传和炫耀的效果,在橱窗里 陈列了一方方、一件件鲜红的 鸡血石章和鸡血石雕刻件,让 阳光和强烈灯光长时间照射。 这是十分愚蠢的作法。因为、 过不了多久被陈列的鸡血石表 皮必定色泽变暗变黑,失去原 有的诱人魅力。

同样,鸡血石也忌长时间 的放在手中把玩,或放在脸部、 鼻梁间摩挲或让它接触油腻。 因为这样做势必加速鸡血石的 氧化过程。

还有,我们在欣赏鸡血石 印章和雕刻件的时候,彼此互 相传递应小心轻放、切忌放到 桌面上推搡,因为原来打磨细 腻光亮的娇嫩的鸡血石表皮与 桌面磨擦会发毛。

吕化鸡血石质地细腻、坚 密,带有韧性。制成印章后, - 具须放进盒内或套内即可。巴 - 林鸡血石具有巴林石的一般特 性,需用油封和脂封来养护。有 一些鸡血石和旧的印石,不加任



何的雕琢,质姿俱佳,显示了 有一种方法是用手反复摩挲、 收藏者无须照搬"佳石配良 工"那一套,否则"画蛇添 石养护中常出的傻事。

在印石的收藏中,许多人。 都追求旧石,这就产生了以新 石做旧包浆的行当。方法是用 清洁的白布摩挲出"老光", 这种情况被称之为"武打"。还

印石的自然美。在这种情况下, 把玩,终日不离开,这样所呈 现出的光泽被称之为"文打"。然 而"文打"、"武打"出的光 足", 适得其反。这也是鸡血 泽, 终究不如年久而呈现的自 然包浆那样占朴、那样大方。

> 按鸡血石的特性来说,我 认为"文打"、"武打"都是 不合适的,只能慢打细磨,一 任自然。







昌化鸡血石方章 4×4×15厘泉



昌化鸡血石方章 4×4×15厘米



附录:

历年鸡血石拍卖价格举例

品名	年代	尺寸(㎝)	成交/价	拍卖行、时间
屯血石方章		高6.4	H K \$ 51,750元	佳士得94年春
鸣血石方章		高 ^C C	H K \$ 57,500元	佳士得94年春
鸡血石章		高16	H K \$86,200元	佳士得94年春
鸡也石方章	清末	高9.5	H K \$80,500元	苏富比94年春
鸣血石方章一对	晚清	高7.5	H K \$ 92,000元	苏富比94年春
鸡血石方章一对	近代	高8	H K \$ 230,000元	苏富比94年春
鸣血石方章	近代	高8	H K \$138,000元	苏富比94年春
鸡血石平顶章一对		高7	H K \$172,500元	佳士得95年春
専血石章料一で	清中期		P. M. B 60,500元	翰海95年春
売 中立石章一寸	清	高7/7.2	P. M. B 82,000元	朵云轩95年秋